



## ООО "Никелид"

Таблица прокладок

Название	Техническое название	Области применения	Предельная t°
NBR	Пербутан (нитрильный каучук)	Углеводороды, содержащие менее 40% ароматических добавок, природный газ, воздух, вода, рассол, спирты, гликоли.	-20°C / +100°C
EPDM	Этиленпропилендиеновый каучук	Вода, пар, абразивы, фосфаты, сложные эфиры, кетоны, щелочи, пищевые компоненты, жидкости и сухие вещества, разбавленные неорганические кислоты, каустическая сода.	-35°C / +150°C
Силикон (Q)	Силиконовый каучук	Напитки, продукты питания	-30°C / +150°C
Витон (FPM)	Фторкаучук	Углеводороды с высокой концентрацией ароматических добавок, минеральные и галоидированные кислоты, фосфорная кислота, алифатические и ароматические эфиры.	-10°C / +160°C
Неопрен (CR)	Полихлоропрен	Масла, разбавленные минеральные кислоты, щелочи, жиры.	-18°C / +90°C
Натуральный каучук (NR)	Латекс (растительный)	Абразивные продукты	-35°C / +65°C
Тефлон (P.T.F.E.)	Политетрафторэтилен	Кислоты, щелочи, растворители	-40°C / +180°C